


## **fireplac® A1**

Baustoffklasse „NICHT BRENNBAR“ mit Echtholz furnier!



# fireplac® A1

## Baustoffklasse „NICHT BRENNBAR“ mit Echtholz furnier!

### Klassifizierung: NICHT BRENNBAR

Trotz der brennbaren Bestandteile Echtholz furnier und Dünn-Laminat haben wir für fireplac® vom „Institut für Holztechnik TU München“ die Baurechtliche Klassifizierung NICHT BRENNBAR A2 erhalten. Dies ist nur möglich durch ein spezielles Herstellungsverfahren im Hause europlac. Ein Prüfzeugnis erhalten Sie ab einer Plattenstärke von 17 mm.

Brandschutzklassen (DIN 4102)

Trägerplatte: ..... A1 NICHT BRENNBAR

Verbundplatte: ..... A2 NICHT BRENNBAR

### Bearbeitung

Die fireplac® bearbeiten Sie kostengünstig mit allen herkömmlichen Werkzeugen (hohe Standzeit). Sie ist besonders stark verdichtet und daher sehr standfest.

Die Formatflexibilität (Länge möglich bis 350 cm, Breite bis 180 cm) der Platte hat sich insbesondere bei Decken- und Wandverkleidungen bewährt.

### Oberflächen



#### Echtholz furniert

Über 50 verschiedene Holzarten



#### Laminat belegt

Dekor individuell nach Kundenwunsch



#### Natur

Als Rohplatte oder mit Grundierfolie



### Produktdaten

**Raumgewicht 19 mm\* (+/-5%):** 850 kg/m<sup>3</sup>

**Dickentoleranz:** +/-0,2 mm

**Biegefestigkeit (DIN 52362)\*:** 6,0 N/mm<sup>2</sup>

**Querzugfestigkeit (DIN 52365)\*:** 0,5 N/mm<sup>2</sup>

**Abhebefestigkeit\*:** 0,7 N/mm<sup>2</sup>

**Druckfestigkeit (DIN 53454):** 8,8 N/mm<sup>2</sup>

**Schraubenauszug (4,2 mm Schraube):** 30 N/mm

**Wärmeleitfähigkeit (trocken nach DIN 52612):** 0,16 W/mk

**Restfeuchte (ab Werk):** 3-4%

**pH-Wert:** 5,5

**Längen-(Breitenveränderung)\*\*:** 0,1-0,15%

**Formaldehydemission:** formaldehydfrei

\* Mittelwert ab Werk

\*\* Bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85%



### Formate und Stärken

Plattenstärke Rohplatte in mm		8	10	12	16	19	22	25
Plattenformate Rohplatte in mm	2500 x 1250 mm	A	A	A	A	A	A	A
	2800 x 1250 mm	A	A	A	S	S	A	A
	3050 x 1250 mm	S	A	A	S	S	A	S
	Sonderformate	A	A	A	A	A	A	A

S Standard am Lager  
A Auf Anfrage



## Vertrieb und Beratung

### Röhr GmbH

Wilhelmstraße 1  
D-88069 Tettngang

Telefon +49 (0)7542 9366-0  
Fax +49 (0)7542 9366-60  
E-Mail [info@europlac.de](mailto:info@europlac.de)  
Internet [www.europlac.de](http://www.europlac.de)



## Produktion

europlac s.r.o.  
Pod Kalváriou 2020  
SK-955 01 Topolcany

