



FAGOPLEX®

Allgemeines:	Buche Multiplex, Buche durch und durch
Decklagen:	Schäl furnier oder Messer furnier Buche 0,6 mm Messerdeck. Buche 0,9 mm; 1,5 mm; 2,5 mm auf Wunsch möglich. Veredelung mit mehr als 140 Holzarten auf Wunsch möglich.
Trägerplatte:	Buche Multiplex Furniermittellagenstärken 2,1 mm und 1,6 mm
Verleimung:	Trägerverleimung gemäß EN 314-2, Klasse 1 (Klasse 2 und 3 auf Anfrage möglich) Furnierdeckverleimung Standard D3 (auf Anfrage D4)
Formate:	Rohplatte Qualität gemäß EN 635-2 I/II: 2500 x 1500 mm Rohplatte Qualität gemäß EN 635-2 I/II: 1500 x 2500 mm (quer) Mit Edelholzdecklage in verschiedenen Qualitäten, sowie Fixmaße nach Kundenwunsch sind auf Anfrage möglich.
Stärken:	von 8 bis 50 mm
Einsatz:	Überall dort, wo hochwertigstes Sperrholz zum dekorativen Einsatz gewünscht ist: zum Beispiel für Tischplatten, Möbelbau, Innenausbau im trockenen Innenbereich.
Vorteile:	Kalibrierte Trägerplatte sorgt für homogenere Stärken.

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!



Varianten: CARB 2 auf Anfrage

Plattenaufbau:

In mm	I/II-Decklagen Längs	A/B -Edelholz
12	7	9
15	9	11
18	11	13
20	13	13
25	15	15
30	17	19
35	19	21
40	21	23
50	27	29

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!