



COLORPLAC

Hervorragend robuste, beidseitig endlackierte Oberfläche, welche sich besonders für Projekte mit höchsten Anforderungen an die Qualität und Individualität der Oberflächen eignet.

Edelholz:	Birke exzentrisch (andere Holzarten auf Anfrage)
Trägerplatte:	Birke Multiplex (sämtliche bei europ ^l ac verfügbare Träger sind möglich)
Kanten:	Standardformate roh besäumt, sauber auf Fixmaß geschnitten oder inkl. Bekantung in Wunschfarbe auf Anfrage
Formate:	Standardformate 2500x1250mm/3000x1500mm, Toleranz +/- 5 mm
Stärken:	Standard 18 mm (sowie weitere Stärken von 6,5 mm – 50 mm)
Einsatz:	Möbel- und Innenausbau, z.B. in Kindergärten, Schulen, Büros, Pflegeeinrichtungen...
Vorteile:	Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Natürlicher Charakter der europ ^l ac EDELHOLZ® Furniere Leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche Lasierendes Farbbild bringt das natürlich gewachsene Furnierbild zur Geltung

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!



Technische Eigenschaften der Oberfläche:

- Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696
Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10
500 Umdrehungen 12 mg Abrieb
1000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- Phthalatweichmacherfrei
- Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3

COLORPLAC Kollektion:



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal von Holzwerkstoffen und in der Regel gewünscht. Diese Farbtönenmuster zeigen nur einen Ausschnitt aus einem einzigartigen Produkt. Spätere Abweichungen von diesen Farbtönen sind naturgemäß nicht vollständig auszuschließen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettngang
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60
info@europ^lac.com . www.europ^lac.com





COLORPLAC und Verzug

Es ist bei klimatischen Schwankungen und durch das natürliche Quellen und Schwinden des Holzes möglich, dass Sperrhölzer zum Verzug neigen. Beim Einsatz der Colorplacplatte in Feuchtbereichen wie Küchen und Bäder tritt dies natürlich verstärkter auf.

Es ist entscheidend, dass es den Sperrhölzern ermöglicht wird, eine Ausgleichsfeuchte herzustellen. Dies bedeutet, das Material muss unter denselben klimatischen Bedingungen verarbeitet werden, wie es später eingebaut wird.

Hinzu kommen konstruktive Möglichkeiten der Stabilisierung:

Hierfür haben nahezu alle Beschlaghersteller (z.B. Häfele) Ausgleichsbeschläge im Programm. Mit deren Hilfe können Türen, die nicht durch eine Drehstangenverriegelung oder andere konstruktive Mittel (z.B. Gratleiste) fixiert sind, justiert werden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir einen Verzug von Sperrhölzern nicht als mögliche Reklamation anerkennen können. Unsere Produkte sind von Haus aus optimal hergestellt und verpackt. Achten Sie auch bei den jeweiligen Lagerorten (Handel und Verarbeiter) darauf, dass die Platten vor allem auch in feuchten Jahreszeiten korrekt gelagert werden.